ФЦС
СТРОЙ СЕРТИФИКАЦИЯ

Система добровольной сертификации
в строительстве в Российской Федерации

«ФЦС-стройсертификация»

Включена в единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации
за Рег. № РОСС RU.B1447.04ИГФ0 от 04.03.2016 г.

ПРОДУКЦИЯ

№ 000230

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФЦС RU.B1447.ПР06.0005

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.03.2017 ПО 09.03.2020

ПРОДУКЦИЯ
Порошок минеральный МП-1 (активированный и неактивированный) для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Выпускается по ГОСТ Р 52129-2003, серийный выпуск

код ОКПД 2 08.11.20.140

НАЗНАЧЕНИЕ
Для асфальтобетонных и других видов органоминеральных смесей

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р 52129-2003

код ТН ВЭД 2517 10 200 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Стройматериалы», ИНН 1910009494
Россия, 655111, Республика Хакасия, г. Сорск, ул. Кирпичная, 1, тел./факс: 8 (39033) 26-014/26-556
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА
Россия, 655111, Республика Хакасия, г. Сорск, промышленная зона «Карат-ЦМ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «Стройматериалы»

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 820 от 17.02. 2017 г. ИЦ «Красстрой», г. Красноярск, № RA.RU.22СЛ32 от 11.03.2015 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме 3
Протокол испытаний по определению удельной эффективной активности естественных радионуклидов в строительных материалах и изделиях №38 от 24.05.2011 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РегионСтройСертификация», № ФЦС RU.B1447.01ПР06
Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, д.75, тел. /факс: (391) 244-08-00

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА _____ В.А. Чистохин
Подпись Инициалы, Фамилия

М.П.

ЭКСПЕРТ _____ О.М. Климина
Подпись Инициалы, Фамилия

Орган Сертификации «РегионСтройСертификация» ОГРН 1052460094837 ИНН 2467079600 КПП 246301001

Россия, 109316, г.Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1, тел.(495) 133-01-57

ООО «ЗНАК», Москва, 2016, «В», зак. № 52785.

Акционерное общество
ПРОЕКТНЫЙ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ

КРАСНОЯРСКИЙ
ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

ИНН/КПП2463075600/246301001 ОГРН 1052463094837 юр/почтовый адрес: пр. Свободный, 75, г. Красноярск, 660041
Тел: (391)290-20-00/факс: (391)244-09-95 e-mail: info@psnp.ru. Сайт www.psnp.ru

Испытательный центр «Красстрой»

Аттестат аккредитации №RA.RU.22СЛ32 от 11.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ «Красстрой»
_____ О.С.Рашкина
17.02 2017г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

для целей сертификации

№ 820 от 17 февраля 2017 г.

Наименование продукции: ***порошок минеральный МП-1 для асфальтобетонных и органоминеральных смесей по ГОСТ Р 52129-2003***

Наименование и адрес производителя продукции: : ***ООО «Стройматериалы»***

Россия, 655111, Республика Хакасия , г.Сорск ул.Кирпичная, 1

Заказчик: ***ОС «РегионСтройСертификация», 660041, г.Красноярск, пр.Свободный, 75***

Дата получения образцов: ***Акт отбора образцов от 09.01.2017г.***

Сведения об испытанных образцах: ***порошок минеральный неактивированный МП-1 – 6 кг; порошок минеральный активированный МП-1 – 6 кг***

Регистрационные данные ИЦ: ***С-801-17-1,2***

Методика испытаний ***ГОСТ Р 52129-2003, ГОСТ 12801-98***

Дата испытания образцов ***24.01-16.02.2017г***

Результаты испытаний приведены в **приложении 1**

Примечания :
1 Настоящий протокол не действителен без приложений.
2 Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЦ.

Приложение 1
К протоколу сертификационных испытаний
№ «820» от «17» февраля 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

порошка минерального МП-1 для асфальтобетонных и органоминеральных смесей, выпускаемого по ГОСТ Р 52129-2003

Сведения об образцах: Порошки минеральные марки МП-1 неактивированный и активированный из карбонатных горных пород
Дата изготовления: Акт отбора от 09.01.2017 г.
Маркировка ИЦ: С-801-17-1, С-801-17-2

Дата испытания	Измеряемый показатель (ИП), ед. изм.	Требования к ИП			Обозначение НД на метод испытаний	Результаты испытаний образцов	
		обозначение НД на продукцию	нормативное значение				
			неактивированный порошок	активированный порошок		неактивированный порошок	активированный порошок
24.01.2017-16.02.2017 г.	Зерновой состав, % по массе: - мельче 1,25 мм - мельче 0,315 мм - мельче 0,071 мм	ГОСТ Р 52129-2003	не менее 100 не менее 90 от 70 до 80	не менее 100 не менее 90 не менее 80	ГОСТ Р 52129-2003 ГОСТ 12801-98	100 96,95 79,61	100 99,97 99,12
	Пористость, %		35, не более	30, не более		19,3	29,6
	Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %		2,5, не более	1,8, не более		1,52; 1,57; 1,68 среднее 1,59	0,42; 0,48; 0,51 среднее 0,47
	Влажность, %		1, не более	не нормируется		0,3	-
	Гидрофобность		-	должен быть гидрофобным		-	гидрофобный

Руководитель лаборатории №2 _____ (подпись) Т.Н. Зиновьева (Ф.И.О.)

Испытатель: _____ И. В. Скиба

ИЦ «Красстрой»